

Huile mono composante pour parquet , sans solvant.

MAGIC OIL 1K EASY

Huile monocomposante sans solvant pour parquets, à base d'huile naturelle (huile de lin/alkyde d'huile de lin) et de cire, à séchage par oxydation.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Combinaison d'huiles naturelles (huile de lin/alkyde d'huile de lin) et de cires générant une surface à pores ouverts, "respirante", et perméable à la diffusion. La proportion en cire confère à l'huile MAGIC OIL 1K EASY une qualité hydrofuge / antislissante qui protège la surface.

DOMAINES D'UTILISATION :

A base d'huile naturelle (huile de lin/alkyde d'huile de lin) et cire liquide pour la protection et la valorisation du bois.

ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

- ▶ Parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- ▶ Parquet sur sol chauffant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon métallique
Conditionnement :	1 et 3 l
Tenue en stock :	environ 12 mois
Consommation par application :	env. 25 - 50 ml/m ²
Application :	Recommandé : minimum 1 - 3 couches à la spatule
Surface traitée :	env. 20 - 40 m ² /Litre
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Recouvrable :	après env. 1 heure*
Sollicitable :	après env. 4 - 7 jours*
Lavable :	après env. 4 - 7 jours*

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

En fonction de la capacité d'absorption et de la nature de la surface du bois, du parquet à traiter, la consommation peut varier.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le sol en bois à huiler doit être jointé, propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur.

LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Souligne la teinte et la structure du bois
- ▶ Résistance aux produits chimiques ménagers
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission



MISE EN OEUVRE :

1. Bien agiter avant utilisation - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
2. Appliquer MAGIC OIL 1K EASY régulièrement sur le support avec la spatule double lame PALLMANN.
3. 10 à 30 minutes après application, éliminer l'excédent avec le PAD BEIGE PALLMANN.
4. Immédiatement après passage du pad sur la 1ère couche, - si nécessaire - appliquer la 2nde couche d'huile MAGIC OIL 1K EASY. Immédiatement ou au maximum 30 minutes après application de la 2nde couche, éliminer l'excédent avec le PAD BEIGE puis lustrer avec le PAD BLANC PALLMANN. La surface ne doit présenter aucun excédent de produit.
5. Après env. 20 minutes, lustrer à nouveau la surface avec le PAD BLANC PALLMANN pour obtenir une surface homogène.
6. En raison d'un pouvoir absorbant variable des différentes essences de bois et différents types de parquet. L'application d'une 3ème couche peut intervenir le lendemain. Par principe, jusqu'à saturation du bois.
7. Application au rouleau : Appliquer MAGIC OIL 1K EASY en une couche fine et régulière, avec le ROULEAU D'APPLICATION SOLVANTS 4MM/25CM.
Consommation: env. 60 - 70 ml/m², en fonction de l'essence de bois. Après env. 30 minutes, retirer l'excédent de produit avec la SPATULE DOUBLE LAME ACIER INOX PALLMANN ou une raclette caoutchouc, puis passer l'intégralité de la surface au PAD BEIGE et lustrer avec le PAD BLANC PALLMANN.
8. Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec UZIN CLEAN-BOX.

MISE EN GARDE :

Les tampons ou matériaux textiles imprégnés de produit peuvent s'enflammer spontanément au contact de l'air : humidifier abondamment à l'eau les chiffons, tampons, etc. imprégnés, puis les conserver / les éliminer dans des récipients ignifuges hermétiquement fermés.
Les poussières de ponçage issues des systèmes de séchage à l'oxygène sont auto-inflammables. Risque d'incendie ! Arroser les poussières de ponçage et les éliminer dans des récipients ignifuges hermétiquement fermés!

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.

- ▶ Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°C.
- ▶ Réfermer hermétiquement les emballages entamés et utiliser le contenu rapidement.
- ▶ En présence de lames avec joints et /ou chanfrein, merci de consulter au préalable le service technique.
- ▶ Dans le cas des pavés en bois, la consommation peut varier considérablement (jusqu'à 140 ml/m²). Ayant pour particularité de présenter le fil du bois verticalement l'application se fera impérativement au rouleau. Toutefois il faudra attendre minimum 5 jours pour le séchage avant d'entreprendre la suite des opérations.
- ▶ Sur des parquets structurés et/ou chanfreinés, verser l'huile directement et ponctuellement au sol, puis étaler finement à l'aide d'une spatule double lame. Enfin égaliser sur l'ensemble de la surface à l'aide d'une monobrosse munie du PAD BEIGE PALLMANN. Puis soigner le lustrage à la monobrosse équipée du PAD BLANC PALLMANN, en éliminant tout excédent d'huile sur la surface.
- ▶ La surface est praticable au plus tôt 24 heures après le lustrage.
- ▶ Sur surface fraîchement huilée, attendre au moins 4 - 7 jours avant de poser un tapis ou autre revêtement de sol.
- ▶ Pour prolonger la durée de vie de votre sol, il est recommandé de procéder à un entretien régulier - conformément aux directives du fabricant - avec le Soin MAGIC OIL CARE et au nettoyage courant avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instructions d'entretien des parquets huilés.
- ▶ Les finitions à base d'huile peuvent varier en fonction de leur exposition aux U.V.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Ininflammable, cependant risque d'inflammation spontanée (voir "Attention"). Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

GESTION DES DÉCHETS:

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.