

Marquage de terrain 2C pour sol sportif

SPORT-COLOR 2K

Peinture aqueuse 2C pour le marquage d'une aire de jeu sur un sol sportif

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Excellente adhérence sur RZ Turbo Protect et PALL-X Sport 2K, ainsi que sur le linoléum (Gerflor), le PVC, le PUR et le caoutchouc synthétique. Pour un revêtement en caoutchouc spécifique, consulter le service technique.

DOMAINES D'UTILISATION :

Pour les sols sportifs en bois selon la norme allemande DIN 18032.

Nuancier RAL :

RAL-1018 Jaune zinc

RAL-5012 Bleu clair

RAL-2004 Orangé pur

RAL-6025 Vert fougère

RAL-3000 Rouge feu

RAL-9016 Blanc signalisation

RAL-5010 Bleu gentiane

RAL-9017 Noir signalisation

Teintes similaires au nuancier RAL.



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Très bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques
- ▶ Fort pouvoir garnissant
- ▶ Séchage rapide
- ▶ Satisfait la Réglementation technique allemande TRGS 617
- ▶ Joint étanche à l'eau avec réticulant contenant un isocyanate, teneur en solvant inférieure à 15%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	1 + 0,1 l
Tenue en stock :	min. 12 mois
Proportion du mélange :	10 : 1
Consommation par application :	env. 10 - 12 ml/ml/largeur de ligne 5 cm
Surface traitée :	env. 83 - 100 ml/litre
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Vie du mélange :	env. 2 heures*
Recouvrable :	après env. 2 - 3 Heures* toutefois sous 24 heures*

*À 20°C et 50% d'humidité relative

PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à vitrifier doit être propre, sèche, sans impureté, et préparée conformément aux règles de l'art reconnues.

MISE EN OEUVRE :

1. Mesurer les marques de lignes de jeu, les délimiter des deux côtés avec la BANDE ADHESIVE PALLMANN pour SPORT COLOR 2K puis bien les maroufler avec une roulette caoutchouc. Une bande inappropriée peut entraîner des dégradations du Vitrificateur.
2. Avant utilisation les 2 composants - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
3. Bien agiter le composant A puis mélanger soigneusement le composant B.
4. Appliquer SPORT-COLOR 2K 1 à 3 fois à l'aide du ROULEAU D'APPLICATION COLOR 4 MM/5 CM, retirer les rubans adhésifs immédiatement après l'application du marquage du terrain (au plus tard après 6 heures).
5. Ne jamais égrener la peinture de traçage.
6. La peinture de marquage du terrain peut être appliquée sur la dernière couche de vitrificateur / surface.
7. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions optimales de mise en œuvre de 18 - 25 °C, humidité relative de l'air de 35% - 65%. Basse température et forte humidité de l'air prolongent la durée de séchage, haute température et faible humidité de l'air la réduisent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, comme le bois résineux, contiennent des substances (par ex. des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Après ajout du durcisseur, le contenant ne doit plus être fermé hermétiquement – risque d'éclatement!
- ▶ La peinture de marquage ne doit pas être poncée.
- ▶ Pour une mise en couleur sur toute la surface, consulter le service technique.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur en phase aqueuse avec agent de réticulation contenant de l'isocyanate, teneur en solvant inférieure à 15 %. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants.

Composant A: Aucune indication particulière de danger.

Composant B: Contient des isocyanates prépolymérisés.

Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Composants mélangés:

Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

GESTION DES DECHETS:

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.

Élimination spéciale des restes de produit non durcis et des emballages contenant des restes de produit non durcis.

Élimination des emballages contenant des restes de produit durcis avec les déchets de chantier. Rassembler les restes de produit, mélanger les deux composants, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de chantier.