

Concentré de couleur High-Solid

PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE

Concentré de couleur sans solvant pour la coloration d'un parquet en combinaison avec PALL-X 333

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Concentré de couleur à base d'huiles et de pigments liquides à ajouter comme troisième composant à PALL-X 333. De la combinaison de PALL-X 333 et du Concentré de couleur résulte PALL-X 333 COLOR, et convient à la fois comme fond dur et colorant pour un grand nombre d'essences de parquet européens courants, en particulier le chêne, le frêne et le pin. La surface ainsi apprêtée peut être revêtue d'un vitrificateur à parquet 2C PALL-X 98, PALL-X ZERO ou encore d'une huile pour parquet 2C MAGIC OIL ORIGINAL.

DOMAINES D'UTILISATION :

Combinaison d'huiles liquides et de pigments mélangés avec PALL-X 333, convenant à la fois comme fond dur et colorant pour un grand nombre d'essences de parquet européens courants, en particulier le chêne, le frêne et le pin sous PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K ainsi que MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

Concentré à utiliser uniquement en association avec PALL-X 333 !

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- ▶ un parquet sur sol chauffant



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ aspect ajustable, personnalisable, grâce aux pigments colorés
- ▶ Correspond au label environnemental suisse UE II, classe C
- ▶ Compatible Minergie-ECO
- ▶ EMICODE EC 1 / À très faible émission

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	0,2 l
Tenue en stock :	min. 24 mois
Couleur :	24 couleurs
Proportion du mélange :	4 : 1 : 1 avec PALL-X 333
Consommation par application :	env. 25 – 50 ml/m²
Conditions idéales de mise en œuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Vie du mélange :	env. 1 heure*
Recouvrable :	en principe après 24 heures* avec PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K ou MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

*À 20°C et 50% d'humidité relative

La consommation et le temps de séchage peuvent varier en fonction de l'absorption et de l'état de surface du bois ou du parquet à huiler.

NOTICE :

L'utilisateur est tenu de réaliser une surface échantillon sur le parquet à traiter, avec une construction et une mise en œuvre identiques (y compris l'huile ou la vitrification), afin de la soumettre au client pour approbation en ce qui concerne la couleur et l'aspect.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à apprêter doit être mastiquée, propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de la technique.

En outre, après le dernier ponçage - juste avant d'apprêter la surface - toute la surface sera humidifiée une fois à l'eau claire.

Les principaux avantages sont les suivants :

- ▶ Le réchauffage du bois / la teinte est plus intense et régulière.
- ▶ Le fond dur pénètre mieux dans le bois.
- ▶ La surface du bois éventuellement fermée par le ponçage fin est de nouveau ouverte.
- ▶ Les traces de ponçage sont atténuées.
- ▶ La surface du bois paraît plus homogène.
- ▶ Les composants du bois sont lavés.
- ▶ Effet préventif sur la tendance des joints à dégorger.

Instructions d'utilisation :

1. Humidifier le parquet dans son intégralité avec un chiffon coton ou un MOUILLEUR PALLMANN imprégné d'eau puis essoré. Attention: les zones non humidifiées prendront plus tard un aspect plus clair.
2. Quantité d'eau maximale 30 g d'eau / m² !
3. Quantité d'eau idéale: env. 10 - 20 g d'eau / m².
4. Après parfait séchage de la surface – env. 30 - 60 minutes - appliquer PALL-X 333 COLOR.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante recommandée (20°) et bien agiter.
2. Transvaser PALL-X 333 et PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE dans un récipient séparé et mélanger. Ajouter ensuite le composant durcisseur et mélanger soigneusement.
3. Appliquer régulièrement sur le support avec la SPATULE DOUBLE LAME ACIER INOX PALLMANN.
4. Travailler en zones partielles - pas plus de 30 m².
5. Au plus tard 10 minutes après le spatulage, éliminer l'excédent avec le PAD BEIGE PALLMANN.
6. Après env. 20 minutes, lustrer la surface tout entière de nouveau avec le PAD BLANC PALLMANN pour obtenir une surface homogène.
7. Polir toute la surface avec un chiffon de coton court.
8. En raison du différent pouvoir d'absorption des types de bois ainsi que des types de parquet, une 2ème application peut se faire le lendemain. En principe, le nombre d'applications dépend de la saturation du bois.
9. Après utilisation, nettoyer les outils avec les Lingettes UZIN CLEAN BOX
10. Recouvrable : Après 24 heures* avec PALL-X 98, PALL-X ZERO ou MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Pour une finition avec l'Huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL, appliquer l'huile "goutte à goutte" (env. 15 ml/m²) puis faire pénétrer et lustrer avec le PAD BLANC PALLMANN. La surface ne doit présenter aucun excédent de produit.

*À 20°C et 50% d'humidité relative

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

La poussière de ponçage des systèmes à séchage oxydatif présente un risque d'auto-inflammation. Après le ponçage, la poussière récupérée doit être humidifiée laissée en extérieur à l'air libre, hors de toute source de chaleur.

Risque de combustion spontanée par contact du produit avec un pad ou un matériau textile, la matière s'auto-échauffe! Humidifier donc avec de l'eau les chiffons, pads, etc. imbibés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65>
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, s'informer quant à leur spécificité et procéder à un test préalable est impératif.
- ▶ Durée de vie minimum 12 mois au sec, en emballages d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40>
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ En présence de lames sans joint et/ou sans chanfrein, merci de consulter notre service technique.
- ▶ Dans le cas des pavés en bois dit « bois de bout ou bois debout », la consommation peut varier considérablement (jusqu'à 140 ml/m²). Ayant pour particularité de présenter le fil du bois verticalement l'application se fera impérativement au rouleau. Toutefois il faudra attendre minimum 72 heures pour le séchage avant d'entreprendre la suite des opérations.
- ▶ Sur des parquets structurés, ou à bords biseautés, verser l'huile directement et ponctuellement au sol, puis étalée finement à l'aide d'une spatule double lame. A la suite égaliser sur l'ensemble de la surface à l'aide d'une monobrosse munie du PAD BEIGE PALLMANN. Puis soigner le lustrage à la monobrosse équipée du PAD BLANC PALLMANN, en éliminant tout excédent d'huile sur la surface.
- ▶ Sur grandes superficies, nous recommandons de transvaser d'abord tous les produits primaire et teinte concentrée, dans un même récipient, dans lequel seront prélevées de petites quantités à mélanger au durcisseur.
- ▶ Un parquet teinté huilé est unique. De légères irrégularités de teinte sont possibles et doivent être acceptées.
- ▶ A l'abri de la lumière, les huiles ont tendance à jaunir (jaunissement obscur).
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois", DIN 18365 "Revêtement de sol".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention”). Pour la mise en oeuvre, veiller

à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.

Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.

Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.