

Echantillon de couleur

PALL-X 333 COLOR TESTER

Concentré de couleur sans solvant pour la coloration d'un parquet en combinaison avec PALL-X 333

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Echantillon liquide, disponible dans toutes les teintes de la COLOR COLLECTION PALLMANN. Avec le flacon test pratique, la teinte peut être appliquée facilement sur un échantillon de bois / sur une surface test. Le Testeur facilite la sélection d'une teinte et offre également l'assurance que la teinte choisie, associée au bois sélectionné, montrera bien l'aspect voulu.

DOMAINES D'UTILISATION :

Combinaison d'huiles liquides et de pigments en association avec PALL-X 333 approprié à la fois comme fond dur et colorant pour un grand nombre d'essences de parquet européens courants, en particulier le chêne, le frêne, le pin sous PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE ainsi que PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- un parquet et un plancher en bois, poncé et mastiqué
- un parquet sur sol chauffant

**AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :**

- aspect ajustable, personnalisable, grâce aux pigments colorés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	flacon plastique
Conditionnement :	0,1 l
Tenue en stock :	min. 24 mois
Couleur :	25 couleurs
Consommation par application :	env. 25 – 50 ml/m²
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Vie du mélange :	env. 1 heure*
Recouvrable :	en principe après 24 heures* avec PALL-X 98 GOLD, ZERO, PURE ou MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

*À 20°C et 50% d'humidité relative

La consommation et le temps de séchage peuvent varier en fonction de l'absorption et de l'état de surface du bois ou du parquet à huiler

NOTICE :

L'utilisateur est tenu de réaliser une surface échantillon sur le parquet à traiter, avec une construction et une mise en œuvre identiques (y compris l'huile ou la vitrification), afin de la soumettre au client pour approbation en ce qui concerne la couleur et l'aspect.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à apprêter doit être mastiquée, propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de la technique.

En outre, après le dernier ponçage - juste avant d'apprêter la surface - toute la surface sera humidifiée une fois à l'eau claire..

Les principaux avantages sont les suivants :

- ▶ Le réchauffage du bois / la teinte est plus intense et régulière.
- ▶ Le fond dur pénètre mieux dans le bois.
- ▶ La surface du bois éventuellement fermée par le ponçage fin est de nouveau ouverte.
- ▶ Les traces de ponçage sont atténuées.
- ▶ La surface du bois paraît plus homogène.
- ▶ Les composants du bois sont lavés.
- ▶ Effet préventif sur la tendance des joints à dégorger.

Instructions d'utilisation :

1. Humidifier le parquet dans son intégralité avec un chiffon coton ou un MOUILLEUR PALLMANN imprégné d'eau puis essoré. Attention: les zones non humidifiées prendront plus tard un aspect plus clair.
2. Quantité d'eau maximale 30 g d'eau /m² !
3. Quantité d'eau idéale: env. 10 - 20 g d'eau /m².
4. Après parfait séchage de la surface – env. 30 - 60 minutes - appliquer PALL-X 333 COLOR CONCENTRATE.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante recommandée (20°) et bien agiter.
2. A l'aide du tampon applicateur du TESTER, appliquer le contenu sur le bois et masser.
3. En raison du différent pouvoir d'absorption des types de bois ainsi que des types de parquet, une 2ème application peut se faire le lendemain. En principe, le nombre d'applications dépend de la saturation du bois.
4. Polir toute la surface avec un chiffon de coton courant.
5. Après utilisation, nettoyer les outils avec les Lingettes UZIN CLEAN BOX
6. Recouvrable : Après 24 heures* avec PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE ou MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Pour une finition avec l'Huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL, appliquer l'huile "goutte à goutte" (env. 15 ml/m²) puis faire pénétrer et lustrer avec le PAD BLANC PALLMANN. La surface ne doit présenter aucun excédent de produit.

*À 20°C et 50% d'humidité relative

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

La poussière de ponçage des systèmes à séchage oxydatif présente un risque d'auto-inflammation. Après le ponçage, la poussière récupérée doit être humidifiée laissée en extérieur à l'air libre, hors de toute source de chaleur.

Risque de combustion spontanée par contact du produit avec un pad ou un matériau textile, la matière s'auto-échauffe! Humidifier donc avec de l'eau les chiffons, pads, etc. imbibés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65>
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, s'informer quant à leur spécificité et procéder à un test préalable est impératif.
- ▶ Durée de vie minimum 12 mois au sec, en emballages d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40>
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ En présence de lames sans joint et/ou sans chanfrein, merci de consulter notre service technique.
- ▶ Dans le cas des pavés en bois dit « bois de bout ou bois debout », la consommation peut varier considérablement (jusqu'à 140 ml/m²). Ayant pour particularité de présenter le fil du bois verticalement l'application se fera impérativement au rouleau. Toutefois il faudra attendre minimum 72 heures pour le séchage avant d'entreprendre la suite des opérations.
- ▶ Sur des parquets structurés, ou à bords biseautés, verser l'huile directement et ponctuellement au sol, puis étalée finement à l'aide d'une spatule double lame. A la suite égaliser sur l'ensemble de la surface à l'aide d'une monobrosse munie du PAD BEIGE PALLMANN. Puis soigner le lustrage à la monobrosse équipée du PAD BLANC PALLMANN, en éliminant tout excédent d'huile sur la surface.
- ▶ Sur grandes superficies, nous recommandons de transvaser d'abord tous les produits primaire et teinte concentrée, dans un même récipient, dans lequel seront prélevées de petites quantités à mélanger au durcisseur.
- ▶ Un parquet teinté huilé est unique. De légères irrégularités de teinte sont possibles et doivent être acceptées.
- ▶ A l'abri de la lumière, les huiles ont tendance à jaunir (jaunissement obscur).
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois", DIN 18365 "Revêtement de sol".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention”). Pour la mise en oeuvre, veiller

à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.

Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.

Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.