

Vitrificateur bi-composant sans solvants pour parquet

PALL-X ZERO 2K

Vitrificateur bi composant aqueux, sans solvant, pour les parquets soumis à un trafic très intensif contribue à une qualité de l'air ambiant optimal.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Vitrificateur bi-composant aqueux, zéro solvant, pour les parquets exposés à de très importantes sollicitations en domaines professionnels / résidentiels. Avec son aspect mat spécial le Vitrificateur PALL-X ZERO 2K offre une surface à l'aspect esthétique et naturel.

DOMAINES D'UTILISATION :

Pour les parquets exposés à des contraintes très importantes, en domaines résidentiels et professionnels.

ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

- ▶ Plancher en bois / parquet poncé
- ▶ Parquet sur sol chauffant



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Bonne résistance aux très fortes contraintes mécaniques et chimiques
- ▶ Très bon pouvoir garnissant
- ▶ Aspect mat spécial
- ▶ Très bon rendu
- ▶ Sans solvant
- ▶ Satisfait la Réglementation technique allemande TRGS 617
- ▶ Vitrificateur en phase aqueuse avec réticulant contenant un isocyanate, sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	4,5 + 0,45 l
Tenue en stock :	environ 12 mois
Aspect :	mat spécial
Proportion du mélange :	10 : 1
Consommation par application :	env. 80 ml/m ²
Surface traitée :	env. 12 m ² /Litre
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Vie du mélange :	env. 2 heures*
Ponçage :	après env. 4 - 6 Heures* jusqu'à 36 heures selon les conditions climatiques
Recouvrable :	après env. 12 - 24 Heures* jusqu'à 12 - 24 Heures selon les conditions climatiques
Résistance finale :	après env. 7 jours*

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le parquet à vitrifier doit être propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur. Avant application du Vitrificateur, traiter avec le fond dur adapté pour éviter tout risque d'encollage latéral des éléments de parquet.



MISE EN OEUVRE :

1. Le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
2. Bien agiter le composant A avant utilisation, placer le filtre sur le goulot et verser le vernis dans un seau pour Vitrificateur PALLMANN propre. Ajouter le durcisseur (B) puis à la suite mélanger mécaniquement au mélangeur approprié.
3. Appliquer PALL-X ZERO 2K sur le support - régulièrement - avec le ROULEAU AQUA SP PALLMANN 8 MM/ 25 CM. Appliquer au minimum 2 couches. Toujours commencer en périphérie de pièce, tout d'abord perpendiculairement puis dans le sens des veines du bois. Pour les surfaces exposées à de très fortes contraintes, 3 couches sont préconisées.
4. **Vitrification sur grande surface :** Pour optimiser le résultat nous préconisons de transvaser plusieurs conditionnements dans un grand récipient, de mélanger mécaniquement et veiller lors de la mise en oeuvre, à appliquer uniformément. Avec un produit bi-composant, veiller à ne préparer que la quantité applicable pendant le temps ouvert disponible.
5. Durée de séchage avant ponçage : après env. 4 - 6 Heures*, jusqu'à 36 Heures selon les conditions climatiques
6. Avant application de la couche de finition, effectuer un égrenage avec le POWER PAD PALLMANN grain 120.
7. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- ▶ Préconisé pour une essence de bois européenne courante, claire.
- ▶ Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°C.
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ Après application de la dernière couche de Vitrificateur, la surface sera circulaire, avec précaution, après séchage de 12 heures min min.
- ▶ Par principe, ne pas appliquer plus de 2 couches de Vitrificateur/jour.
- ▶ En cas de séchage intermédiaire supérieur à 1 jour, procéder à un égrenage de la surface (grain 120).
- ▶ Recommandés pour les essences de bois claires.
- ▶ Sur surface fraîchement vitrifiée, attendre de 7 jours avant le réaménagement de la pièce.

- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol. Nettoyage par voie humide (non mouillée) seulement. Eviter toute eau stagnante.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U., normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur en phase aqueuse avec agent de réticulation contenant de l'isocyanate, sans solvant. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Composant A: Aucune indication particulière de danger. Composant B: Contient des isocyanates prépolymérisés. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Composants mélangés: Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

GESTION DES DÉCHETS:

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit non durcis et des emballages contenant des restes de produit non durcis. Élimination des emballages contenant des restes de produit durcis avec les déchets de chantier. Rassembler les restes de produit, mélanger les deux composants, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de chantier.