

Huile à parquet 2C sans solvant

MAGIC OIL 2K ORIGINAL

Huile à parquet 2C, sans solvant, à base d'huile et de cire naturelles, séchage oxydant et réticulant dû au durcisseur.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Combinaison d'huile-cire pour une surface à pores ouverts, respirante et susceptible de diffusion. Grâce à la teneur en cire, on obtient une surface uniformément mate et soyeuse. Le séchage rapide permet de rénover dans les plus brefs délais, même dans un milieu particulièrement sollicité (restaurant, hôtel, magasin, bureau, etc.), sans réduire la résistance mécanique et chimique obtenue après une nuit de séchage.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- ▶ Pavé de bois RE
- ▶ un parquet sur sol chauffant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon métallique + flacon plastique
Conditionnement :	0,91 + 0,09 l et 2,5 + 0,25 l
Tenue en stock :	min. 12 mois
Proportion du mélange :	10 : 1
Consommation par application :	env. 25 – 50 ml/m²
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Vie du mélange :	env. 2 heures*
Recouvrable :	après env. 10 - 30 minutes*
Sollicitable :	après env. 12 heures*
Lavable :	après env. 12 heures*

*À 20°C et 50% d'humidité relative

La consommation et le temps de séchage peuvent varier en fonction de l'absorption et de l'état de surface du bois ou du parquet à huiler.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à huiler doit être mastiquée, propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de la technique.

AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Très bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques
- ▶ Souligne la teinte et la structure du bois
- ▶ Antidérapance R10 / selon DIN 51130
- ▶ DIN 53160 (résistance à la salive et à la transpiration)
- ▶ EN 71-3 (Sécurité des jouets – Migration de certains composants)
- ▶ Ce produit répond aux exigences du label environnemental suisse UE II, classe C (adhérence selon DIN EN ISO 2409, résistance à l'abrasion selon DIN 68861 et comportement au feu Cfls1 sur chêne selon EN 13501).
- ▶ Compatible Minergie-Eco
- ▶ EMICODE EC 1 / À très faible émission



MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater les bidons à la température ambiante recommandée (20°) et bien les agiter.
2. Mélanger MAGIC OIL 2K ORIGINAL avec le composant durcisseur puis appliquer uniformément sur le support avec la SPATULE DOUBLE LAME ACIER INOX PALLMANN.
3. 10 - 30 minutes après le spatulage, éliminer l'excédent au PAD BEIGE PALLMANN.
4. Immédiatement après le passage au pad de la 1ère couche - si nécessaire - appliquer une 2ème couche de MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Tout de suite, au plus tard 30 min. après l'application de la 2ème couche, éliminer à nouveau le surplus avec le PAD PALLMANN BEIGE et polir avec le PAD PALLMANN BLANC. Aucun résidu de matière ne doit rester en surface.
5. Après env. 20 minutes, repolir la surface avec le PAD BLANC PALLMANN pour obtenir une surface à l'aspect homogène.
6. En raison du différent pouvoir d'absorption des types de bois ainsi que des types de parquet, une 3ème application peut se faire le lendemain. En principe, le nombre d'applications dépend de la saturation du bois.
7. Après utilisation, nettoyer les outils avec les Lingettes UZIN CLEAN BOX

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

La poussière de ponçage des systèmes à séchage oxydatif présente un risque d'auto-inflammation. Après le ponçage, la poussière récupérée doit être humidifiée laissée en extérieur à l'air libre, hors de toute source de chaleur.

Risque de combustion spontanée par contact du produit avec un pad ou un matériau textile, la matière s'auto-échauffe! Humidifier donc avec de l'eau les chiffons, pads, etc. imbibés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25°C / humidité relative de l'air entre 35% et 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, ainsi que les bois résineux, contiennent des substances (par ex des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ Pour mastiquer les joints, utiliser le Liant PALLMANN adapté.

- ▶ En présence de lames sans joint et/ou sans chanfrein, merci de consulter notre service technique.
- ▶ Dans le cas des pavés en bois dit « bois de bout ou bois debout », la consommation peut varier considérablement (jusqu'à 140 ml/m²). Ayant pour particularité de présenter le fil du bois verticalement l'application se fera impérativement au rouleau. Toutefois il faudra attendre minimum 72 heures pour le séchage avant d'entreprendre la suite des opérations.
- ▶ Sur des parquets structurés, ou à bords biseautés, verser l'huile directement et ponctuellement au sol, puis étalée finement à l'aide d'une spatule double lame. A la suite égaliser sur l'ensemble de la surface à l'aide d'une monobrosse munie du PAD BEIGE PALLMANN. Puis soigner le lustrage à la monobrosse équipée du PAD BLANC PALLMANN, en éliminant tout excédent d'huile sur la surface.
- ▶ La surface est praticable au plus tôt 12 heures après le lustrage.
- ▶ Sur surface fraîchement huilée, attendre au moins 12 heures avant de poser un tapis ou autre revêtement de sol.
- ▶ Procéder à l'entretien / le nettoyage au plus tôt après 12 heures.
- ▶ Pour prolonger la durée de vie de votre sol, il est recommandé de procéder à un entretien régulier - conformément aux directives du fabricant - avec le Soin MAGIC OIL CARE et au nettoyage courant avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instruction d'entretien des parquets huilés.
- ▶ En principe, une huile a tendance à jaunir lorsqu'elle est privée de lumière (jaunissement obscur).
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois", DIN 18365 "Revêtement de sol".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Composant A: Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention”). Composant B: Ininflammable. Contient des isocyanates. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Les deux composants: Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.