

Huile à parquet 1C sans solvant

MAGIC OIL 1K EASY

Huile à parquet 1C sans solvant aux huiles et cires naturelles, séchage oxydatif

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Huile à parquet 1C, sans solvant, à base d'huile et de cire naturelles, pour une surface à pores ouverts, perméable à l'air et à la diffusion. La cire contenue dans MAGIC OIL 1K EASY a un effet hydrofuge et anti-salissures, qui protège particulièrement la surface.

DOMAINES D'UTILISATION :

Combinaison d'huile liquide et de cire dure destinée au traitement de surface.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- ▶ un élément de construction en bois en intérieur
- ▶ un parquet sur sol chauffant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon métallique
Conditionnement :	1 et 3 l
Tenue en stock :	min. 12 mois
Consommation par application :	env. 25 - 50 ml/m ²
Application :	1 - 3 applications à la spatule recommandées
Surface traitée :	env. 20 - 40 m ² /litre
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Recouvrable :	après env. 1 heure*
Sollicitable :	après env. 4 - 7 jours*
Lavable :	après env. 4 - 7 jours*

*À 20°C et 50% d'humidité relative

La consommation et le temps de séchage peuvent varier en fonction de l'absorption et de l'état de surface du bois ou du parquet à huiler.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à huiler doit être mastiquée, propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de la technique.

AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Souligne la teinte et la structure du bois
- ▶ Résistance aux produits chimiques ménagers
- ▶ Correspond au label environnemental suisse UE II, classe B (adhérence selon DIN EN ISO 2409, résistance à l'abrasion selon DIN 68861)
- ▶ Compatible Minergie-Eco
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission



MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater le bidons à la température ambiante recommandée (20°) et bien l'agiter.
2. Appliquer uniformément sur le support avec la SPATULE DOUBLE LAME ACIER INOX PALLMANN.
3. 10 - 30 minutes après le spatulage, éliminer l'excédent au PAD BEIGE PALLMANN.
4. Immédiatement après le passage au pad de la 1ère couche - si nécessaire - appliquer une 2ème couche de MAGIC OIL 1K EASY. Tout de suite, au plus tard 30 min. après l'application de la 2ème couche, éliminer à nouveau le surplus avec le PAD PALLMANN BEIGE et polir avec le PAD PALLMANN BLANC. Aucun résidu de matière ne doit rester en surface.
5. Après env. 20 minutes, repolir la surface avec le PAD BLANC PALLMANN pour obtenir une surface à l'aspect homogène.
6. En raison du différent pouvoir d'absorption des types de bois ainsi que des types de parquet, une 3ème application peut se faire le lendemain. En principe, le nombre d'applications dépend de la saturation du bois.
7. Application au rouleau : Appliquer MAGIC OIL 1K EASY en une couche fine et régulière, avec le ROULEAU JETABLE PALLMANN. Consommation: env. 60 - 70 ml/m², en fonction de l'essence de bois. Après env. 30 min, retirer l'excédent de produit avec la SPATULE DOUBLE LAME ACIER INOX PALLMANN ou une raclette caoutchouc, puis passer l'intégralité de la surface au PAD BEIGE et lustrer avec le PAD BLANC PALLMANN.
8. Après utilisation, nettoyer les outils avec les Lingettes UZIN CLEAN BOX.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

La poussière de ponçage d'un système à séchage oxydatif (huile / vernis IS) est auto-inflammable. Risque d'incendie ! Une fois le ponçage terminé, humidifier la poussière de ponçage récupérée et l'évacuer dans un récipient fermé hermétiquement !

En cas de contact du produit avec un pad ou une matière textile, il existe un danger d'auto-inflammation ! Donc, imbiber d'eau tout chiffon, pad ou autre et les stocker / éliminer dans un récipient fermé hermétiquement.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25°C / humidité relative de l'air entre 35% et 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, ainsi que les bois résineux, contiennent des substances (par ex des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.

- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés et utiliser le contenu rapidement.
- ▶ En présence de lames sans joint et/ou sans chanfrein, merci de consulter notre service technique.
- ▶ Dans le cas des pavés en bois dit « bois de bout ou bois debout », la consommation peut varier considérablement (jusqu'à 140 ml/m²). Ayant pour particularité de présenter le fil du bois verticalement l'application se fera impérativement au rouleau. Toutefois il faudra attendre minimum 5 jours pour le séchage avant d'entreprendre la suite des opérations.
- ▶ Sur des parquets structurés, ou à bords biseautés, verser l'huile directement et ponctuellement au sol, puis étalée finement à l'aide d'une spatule double lame. A la suite égaliser sur l'ensemble de la surface à l'aide d'une monobrosse munie du PAD BEIGE PALLMANN. Puis soigner le lustrage à la monobrosse équipée du PAD BLANC PALLMANN, en éliminant tout excédent d'huile sur la surface.
- ▶ La surface est praticable au plus tôt 24 heures après le lustrage.
- ▶ Sur surface fraîchement huilée, attendre au moins 4 - 7 jours avant de poser un tapis ou autre revêtement de sol.
- ▶ Pour prolonger la durée de vie de votre sol, il est recommandé de procéder à un entretien régulier - conformément aux directives du fabricant - avec le Soin MAGIC OIL CARE et au nettoyage courant avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instructions d'entretien des parquets huilés.
- ▶ En principe, une huile a tendance à jaunir lorsqu'elle est privée de lumière (jaunissement obscur).
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Ininflammable, cependant risque d'inflammation spontanée (voir "Attention"). Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.